

FINISTERRE®

USO INTERIOR Y EXTERIOR

NIVEL DE APLICACIÓN:



OFICIAL

Producto para ser colocado por oficial de obra.

CARACTERÍSTICAS

Revestimiento mineral continuo y autotexturable que obtiene su color de los minerales que lo componen. Se aplica fácilmente con llana metálica, es muy resistente a climas rigurosos, Flexible y versátil. **Finisterre®** es un producto de base acuosa, que no contiene solventes contaminantes que:

- brinda aspecto de piedra natural como el tradicional **Símil Piedra París®**;
- otorga alto grado de nivelación a los sustratos;
- permite acompañar las dilataciones del muro sin que se cuartee el revestimiento;
- cubre microfisuras existentes en el sustrato;
- impermeabiliza porque invierte el ángulo de mojado del agua de lluvia sin evitar la normal respiración de los muros;
- ahorra la pintura y demás aditivos necesarios en otros revestimientos tradicionales.

DESTINO

Se coloca directamente sobre superficies homogéneas (en textura y coloración) terminadas con revoques gruesos fratasados, revoques nos o preparadas íntegramente con **Flex Base®**.

RENDIMIENTO

Baldes de:	20 Kg
Aplicado en un Espesor de 2 mm cubre	6 m ²

MODO DE EMPLEO

Antes de comenzar

Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.

Recordar que es necesario contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.

Finisterre® debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo, que no presenten fisuras o faltas de revoque.

Preparación de la superficie

Finisterre® se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.

Cubrir con **Flex Base®**, aplicada con llana metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o de suras pasivas. Dejar secar 48 h.

Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la línea de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.

Aplicar Sellagrietas **Hidropaint®** en encuentros de mampostería con aberturas.

Nota: Establecer la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.

Aplicación

Se aplica sobre superficies secas.

1) Emplear el producto puro, en ningún caso debe diluirse con agua.

Rev. 9-6-23

- 2) Extender **Finisterre®** con llana metálica flexible a todo el paño y en una sola operación.
- 3) La carga será constante y se ejercerá una mínima presión sobre la herramienta para obtener un espesor único, dado por el tamaño de las partículas minerales que lo componen. se deberá aplicar solo una mano de carga.
- 4) Planchar con llana plástica para quitar posibles excedentes durante la carga.

Mantenimiento

No requiere, pero en caso de ser necesario, a partir del mes de aplicado, siempre en condiciones normales de humedad y temperatura, **Finisterre®** puede limpiarse con goma de borrar lápiz o enjuagarse con cepillo de cerda y jabón neutro.

RECOMENDACIONES

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.
- Aplicar Base Color antes de revestir sobre:
- Bases lisas: placas de roca yeso, poliestireno o de madera;
- Superficies pintadas o recubiertas con yeso;
- Muros que presenten diferencias de color por reparaciones parciales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de realizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa del ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Antes de proceder a la colocación de nuestros productos deberán leerse atentamente las instrucciones.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: TEL. (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: TEL. (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. Posadas: TEL. (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: TEL. (011) 4582-1278/8235.

ADVERTENCIA: la presente ficha técnica responde a nuestras mediciones y experiencia. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas. No son especificaciones. Un responsable idóneo en la utilización de este producto debe realizar un ensayo práctico previo del producto, antes de la aplicación en obra, para asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso y la mala interpretación de la información suministrada.