

CUARZO PLAST® RUSTICO O SATINADO

REVESTIMIENTO MURAL CONTINUO Y TEXTURABLE

USO INTERIOR - EXTERIOR

NIVEL DE APLICACIÓN:



OFICIAL

Producto para ser colocado por oficial de obra.

CARACTERÍSTICAS

Cuarzo plast® Brinda:

- textura, color y protección a las superficies tratadas;
- Es el revestimiento acrílico más versátil que, adecuadamente aplicado, y en una sola operación permite ahorrar el fino y la pintura otorgando textura, color y protección a la superficie.
- Desde el año 1989, posee Certificado de Aptitud Técnica (CAT), expedido por la secretaria de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.

DESTINO

Cuarzo-Plast® está especialmente formulado para aplicar directamente sobre: revoques gruesos o finos. Para otras superficies consultar al departamento técnico.

Cuarzo-Plast® rústico otorga color definitivo a paredes y cielorrasos, tanto de interiores como de exteriores.

Está especialmente indicado para: obras nuevas y recicladas, medianeras, cajas de escaleras, naves industriales y obras públicas. Por sus características, demuestra ser el revestimiento ideal para obras en zonas de clima riguroso, como la Patagónica, o cercanas al mar.

Cuarzo-Plast® satinado es solo para interiores. Es el recomendado para pasillos, paredes y cielorrasos de ambientes de uso intensivo.

Para otros tipos de base consulte al departamento técnico.

PRESENTACIÓN

Mezcla viscosa, que se presenta en dos texturas: **Cuarzo-Plast®** rústico y **Cuarzo-Plast®** satinado, en baldes de 25 Kg y tambores de 300 kilos.

AUXILIARES

Base color® Mezcla líquida que se presenta en baldes de 5, 20 y tambores de 260 kilos.

RENDIMIENTO

TIPO	e mm	CONSUMO kg/m ²
Rústico a rodillo	1,8	1,8
Rústico a soplete	1,6	1,5
Satinado a rodillo	1,2	1
Satinado a soplete	0,9	0,7
Base color	-	0,35

COMPOSICIÓN

Revestimiento cuarzo plástico continuo, formulado con polímeros acrílicos en dispersión acuosa y minerales seleccionados.

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS

Revestimiento Mineral **Cuarzo plast®** rústico o **Cuarzo plast®** satinado de aplicación continua para muros de Molinos Tarquini S.A.I.C. Color (especificar).

MODO DE EMPLEO

Cuarzo plast®. Se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.

Para limpiar superficies de muros exteriores que presentan patologías provocadas por la exposición Debido a la polución y a la lluvia, Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejora el anclaje de nuevos revestimientos. Consúltenos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Este revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.

- Cubrir con **Flex Base®**, aplicada con llana metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejar secar 48 h.
- Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo, que no presenten fisuras o falta de revoque. retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la superficie de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.
- Aplicar **Base Mordiente B51®** cuando se desee revestir hormigón, yeso, fenólicos, poliestireno expandido, placas de rocas.
- Aplicar **Sella Grietas®** en encuentros de mampostería con aberturas.
- Aplicar una mano de **Base Color®** con rodillo o con pincel a todos los paños por revestir por lo menos 24hs antes de emplear el **Cuarzo plast®** para unificar el sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.

Nota: Establecer la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.

Preparación del producto

Emplear el producto puro sin diluir. Mezclar hasta homogeneizar el contenido del envase antes de su uso.

APLICACIÓN

Rústico o satinado a rodillo: colocar con llana metálica, sobre toda la superficie por cubrir. Para generar la textura, pasar rodillo sobre el material aplicado.

Para una texturas más homogéneas, embeber el rodillo con material.

Rústico o satinado a soplete: aplicar una capa delgada con llana metálica sobre toda la superficie por cubrir. Luego, con soplete salpicar el material para lograr la textura deseada.

Nota: recordar que las terminaciones satinadas solo son para interiores.

RECOMENDACIONES

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados o expandidos por efectos de sales.
- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Recordar que es necesario contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular. Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa del ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Antes de proceder a la colocación de nuestros productos deberán leerse atentamente las instrucciones.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: TEL. (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: TEL. (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. Posadas: TEL. (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: TEL. (011) 4582-1278/8235.

ADVERTENCIA: la presente ficha técnica responde a nuestras mediciones y experiencia. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas. No son especificaciones. Un responsable idóneo en la utilización de este producto debe realizar un ensayo práctico previo del producto, antes de la aplicación en obra, para asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso y la mala interpretación de la información suministrada.

IMPORTANTE: Los productos descriptos anteriormente se encuentran en proceso de revisión periódica a efectos de incorporarle mejoras tecnológicas o de otro orden. Por dicha razón las características arriba señaladas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.